


# INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



# GRASA



# MOLIBDENO

### DESCRIPCIÓN:

**GRASA MOLIBDENO** ESTÁ FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD A LAS QUE SE AÑADEN ADITIVOS ESTABILIZADORES, INHIBIDORES DE CORROSIÓN, OXIDACIÓN Y DESGASTE, AGENTES DE EXTREMA PRESIÓN, Y BISULFURO DE MOLIBDENO, ASI COMO AGENTES ESPESANTES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES DE ADHESIÓN.

ESTÁ ESPECIALMENTE INDICADA EN LA LUBRICACIÓN DE TODO TIPO DE COJINETES PLANOS, Y DE BOLAS O DE RODILLOS AUNQUE ESTOS ESTEN EXPUESTOS A LA HUMEDAD, O A LARGOS PERIODOS DE INACTIVIDAD.

TAMBIÉN SE RECOMIENDA PARA EL ENGRASE DE CHASIS Y AUTOBASTIDORES, BOMBAS DE AGUA DE AUTOMOCIÓN Y MAQUINARIA AGRICOLA, ASI COMO PRODUCTO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN LOS RODAMIENTOS EXPUESTOS A HUMEDAD Y/O CONTAMINACIÓN EXTERNA.

### VENTAJAS:

- BUENAS PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADHERENTES AL METAL.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.
- BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA BOMBEABILIDAD.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE -20 °C. A 150 °C.
- ALTA RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO.
- BUENA RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUAS FRIAS Y CALIENTES.
- GRASA TIPO EP2

## DATOS FÍSICO TÉCNICOS

### CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS):

NLGI.....	2
PENETRACIÓN - NO TRABAJADA.....	265
PENETRACIÓN - TRABAJADA A 60 GOLPES.....	295
PUNTO DE GOTTA. °C.....	190
CORROSION AL COBRE 24H. A 100°C. 1 MAX.....	PASA
RESISTENCIA AL AGUA, % PERDIDA MÁXIMA.....	5
TIMKEN O.K. LB, MIN.....	75

\* DISPONIBLE FICHA DE SEGURIDAD.

CODIGO UFI: NO APLICABLE

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARÁMETROS EN SUS FABRICADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; ESTA FICHA TÉCNICA CONTIENE VALORES ORIENTATIVOS MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN O DE ERRORES DE IMPRENTA.

FICHA CATÁLOGO Nº: 01-634500-ES-FC-GRASA-MOLIBDENO

MOLIBDENO

**DISLOMAR S.L.U.**

CTRA. CARTAGENA-MAZARRON. KM 4,5  
NAVE 3 - POLIGONO LADRILLARES, 30393  
CARTAGENA, MURCIA - ESPAÑA.  
TLF: 968330071 / info@dislomar.com

FECHA

15/01/2022

REVISIÓN

1-2022

VOLUMEN

400GR.  
5KG.  
45KG.

REFERENCIAS

1630690  
1630700  
1630710