



GRASA MOLIBDEN ELITE **SYNTHETIC FORTIFIED**

* DESCRIPCIÓN:

LA GRASA MOLIBDEN ELITE PETROLINE ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD A LA QUE SE AÑADEN ADITIVOS ESTABILIZADORES, INHIBIDORES DE CORROSION, OXIDACIÓN Y DESGASTE, AGENTES DE EXTREMA PRESION, Y BISULFURO DE MOLIBDENO, ASI COMO AGENTES ESPESANTES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA.

ESTA ESPECIALMENTE INDICADA EN LA LUBRICACIÓN DE TODO TIPO DE COJINETES PLANOS, Y DE BOLAS O DE RODILLOS AUNQUE ESTOS ESTEN EXPUESTOS A LA HUMEDAD, O A LARGOS PERIODOS DE INACTIVIDAD. TAMBIEN SE RECOMIENDA PARA LA LUBRICACION DE LAS PARTES EXPUESTAS A DESLIZAMIENTOS O VIBRACIONES CON MUY ELEVADAS CARGAS Y LARGOS PERIODOS DE ENGRASE SOMETIDOS A ROCES CRECIENTES, EN ARTICULACIONES, HUSILLOS ROSCADOS, FRENOS ELÉCTRICOS, GUIAS, ETC. Y EN SERVICIOS MUY SEVEROS, COMO TRENES DE LAMINACION. RECOMENDADA PARA ZONAS DE GRAN HUMEDAD Y/O MUY ELEVADA CONTAMINACIÓN EXTERNA.

* PROPIEDADES:

- EXCELENTES PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADHERENTES AL METAL.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA BOMBEABILIDAD.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE 15°C. A 150°C.
- BUENA RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUAS FRIAS Y CALIENTES.

* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):

NLGI.....	2
PENETRACIÓN - NO TRABAJADA.....	265
PENETRACIÓN - TRABAJADA A 60 GOLPES.....	295
PUNTO DE GOTA. °C.....	190
CORROSION AL COBRE 24H. A 100°C. 1 MAX.....	PASA
RESISTENCIA AL AGUA, % PERDIDA MÁXIMA.....	5
TIMKEN O.K. LB, MIN.....	75

* EL PRODUCTO SE PRESENTA EN: CUBO DE 5 Kgs.

* ACTUALIZADO: Revisión: 3ª/15/01/2008.

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLOMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272