



# Grasa CALCICA

**\* DESCRIPCIÓN:**

LA GRASA CALCICA PETROLINE ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD A LA QUE SE AÑADEN ADITIVOS ESTABILIZADORES, INHIBIDORES DE CORROSION, OXIDACIÓN Y DESGASTE, ASI COMO AGENTES ESPESANTES PARA MEJORAR SUS PROPIEDADES DE ADHERENCIA.

ESTA ESPECIALMENTE INDICADA EN LA LUBRICACIÓN DE TODO TIPO DE COJINETES PLANOS, Y DE BOLAS O DE RODILLOS AUNQUE ESTOS ESTEN EXPUESTOS A LA HUMEDAD, O A LARGOS PERIODOS DE INACTIVIDAD. TAMBIEN SE RECOMIENDA PARA EL ENGRASE DE CHASIS Y AUTOBASTIDORES, BOMBAS DE AGUA DE AUTOMOCIÓN E INDUSTRIALES, Y COMO GRASA DE USO GENERICO MULTIFUNCIONAL PARA AUTOMOCIÓN Y MAQUINARIA AGRÍCOLA, ASI COMO PRODUCTO DE JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN LOS RODAMIENTOS EXPUESTOS A HUMEDAD Y/O CONTAMINACIÓN EXTERNA.

**\* PROPIEDADES:**

- BUENAS PROPIEDADES LUBRICANTES Y ADHERENTES AL METAL.
- GRAN RESISTENCIA A LA OXIDACION Y AL ENVEJECIMIENTO.
- BUENA PROTECCION CONTRA LA CORROSION.
- BUEN COMPORTAMIENTO ANTE LA BOMBEABILIDAD.
- EXCELENTE COMPORTAMIENTO ANTE LA HUMEDAD.
- TEMPERATURA DE TRABAJO DE -12°C. A 80°C.
- BUENA RESISTENCIA AL LAVADO CON AGUAS FRIAS Y CALIENTES.

**\* CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

NLGI.....	2
PENETRACIÓN - NO TRABAJADA.....	265
PENETRACIÓN - TRABAJADA A 60 GOLPES.....	295
PUNTO DE GOTA. °C.....	100
CORROSION AL COBRE 24H. A 100°C. 1 MAX.....	PASA

**\* EL PRODUCTO SE PRESENTA:** EN 5, 45, Y 185KG.

ACTUALIZADO 01/FEBRERO/2008

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

**PETROLINE®**  
**DISLOMAR S.L.**

**POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.**  
**CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5**  
**C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA**  
**TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272**