



Grasa Centralizada - 00

*** DESCRIPCIÓN:**

LA GRASA CENTRALIZADA PETROLINE ESTA FABRICADA CON BASES DE MUY ALTA CALIDAD, ES UNA GRASA EP MULTIFUNCIONAL MEJORADA POR LA DEFORMACIÓN PLÁSTICA DE SUS MICROADITIVOS Y FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN BAJO DURAS CONDICIONES MECÁNICAS Y GRANDES CADENCIAS EN LA FRECUENCIA DE LUBRICACIÓN. ES DE APLICACIÓN POR SISTEMAS AUTOMÁTICOS. ASEGURA UN MANTENIMIENTO ECONÓMICO MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE COSTES POR INTERVENCIONES MECÁNICAS O DE LUBRICACIÓN.

*** PROPIEDADES:**

- PARA LUBRICACIÓN CENTRALIZADA, LA CONSISTENCIA NLGI - 00 ES LA MÁS ADECUADA PARA CAMIONES, VEHÍCULOS, ETC.
- PARA TODO TIPO DE COJINETES TRABAJANDO CON FUERTES CARGAS, VIBRACIONES O EN PRESENCIA DE HUMEDAD.
- EN COJINETES LISOS QUE TRABAJAN CON CARGAS PESADAS O ROTACIÓN PARCIAL CON DESGASTE POR ABRASIÓN.
- PARA PROTEGER DEL DESARROLLO DE VIBRO - CORROSIONES O DESGASTE ACELERADO DE COJINETES Y ACANALADURAS EN TRANSMISIONES TIPO CARDAN Y JUNTAS RANURADAS CON ALTO PAR DE TORSIÓN.
- LUBRICACIÓN EN TRENES DE LAMINACIÓN O CALANDRAS MEDIANTE ALMOHADILLAS DE DESLIZAMIENTO.

*** CARACTERISTICAS (VALORES TIPICOS):**

NORMA VALOR	
BASE.....	LITICA/ACEITE MINERAL
GRADO N.L.G.I.	00/000
COLOR	VISUAL VERDE - MARRON
PUNTO DE GOTA, °C.....	ASTM D - 566..... >180
CONSISTENCIA A 25°C	ASTM D - 217..... 400 - 475
PERDIDA DE CONSISTENCIA:	
DESPUES DE 100.000 GOLPES.....	INTA ISO 225 A..... <30
RESISTENCIA AL AGUA A 90°C.....	DIN 51807..... RESISTENTE
CORROSION EMCOR.....	DIN 51802..... 0
ESTABILIDAD A LA OXIDACIÓN 100H/100°C....	ASTM D - 942..... 0,4 BAR
(PÉRDIDA DE PRESIÓN)	
CARGA TIMKEN>55

*** EL PRODUCTO SE PRESENTA:** EN 5, 45, Y 185KG.

ACTUALIZADO 01/FEBRERO/2008

DISLOMAR S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESTOS PARAMETROS EN SUS FABRICADOS SEGUN LAS NECESIDADES DEL MERCADO Y DEL SECTOR EN GENERAL; LOS DATOS DE ESTA INFORMACIÓN ORIENTATIVA SON VALORES MEDIOS QUE EXCLUYEN RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE CADA FABRICACIÓN.

PETROLINE®
DISLOMAR S.L.

POLÍGONO CUESTA LADRILLARES, NAVE 3.
CTRA CARTAGENA A MAZARRON, KM 4,5
C.P. 30393 - CARTAGENA - MURCIA
TLFS - 968330071 - 968316441: FAX - 968330272